

Color Spraymaling



Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Hurtigtørrende opløsningsmiddelholdig alkydmaling til mindre flader. Alle spraymalinger med undtagelse af Guldbronze, Sølv, Kobber og Neonfarver er vejrbestandige. Disse tåler ikke overlakering med klar lak. Neon- og metallicfarverne skal sprøjtes på ensartet hvid bund for at opnå den rette effekt. Standardfarverne er varmebestandige op til 80°C. De lyse kulører vil dog "gulne" hurtigere end ved normal varmepåvirkning. Sølvbronze er varmebestandig op til 400°C. Pejsefarve, sort og koks tåler temperaturer op til 650°C. Efter gennemhærdning skal emnet varmes op ganske langsomt, hvorved det opnår varmebestandighed. For hurtig og for kraftigt opvarmning kan medføre, at maling ændrer kulør til mælkehvid. Klarlakkerne er benzinfaste (efter ca. 1 uge), såfremt det foregående lag spraymaling er gennemhærdet før påføring af klarlak (efter 1 uge). Grå og hvid primer benyttes som korrosionsbeskyttende maling alene og som forbehandling for de øvrige spraymalinger på jern.
Produktanvendelse:	Anvendes til mindre flader.
Før du maler	Underlaget skal være rent, tørt og fast samt fri for fedt, olie, voks og sæberester. Rengøring foretages med grundrengøringsmiddel efter evt. slibning. Omryst dåsen kraftigt og omhyggeligt i mindst 1 minut. Glaskuglen skal bevæge sig frit i dåsen (høres tydeligt). Sprøjteafstand til emnet 20-30 cm. Sprede- eller samledyse kan monteres på dåserne.
Når du maler	Før dåsen frem og tilbage roligt uden stop. Begynd altid med at påføre et tyndt lag og dæk dette med et fyldigere lag, når det første har "sat sig". Det kan anbefales, at prøve sprøjtemønsteret på en gammel avis inden arbejdet påbegyndes. Genmaling skal ske inden for 2 timer eller efter 4 døgn. Ellers er der risiko for, at det foregående lag "koger op".
Tekniske data:	
Glans:	Blank: 70-90, Mat: 3-6
Massefylde:	Ca. 0,7-0,9 kg/liter
Tørstof:	Vægt%: 10-35
Flammepunkt:	<21°C
Rækkeevne:	1-2 m ² /dåse på ikke sugende bund
Påføringstemperatur:	Min. +10°C og luftfugtigheden må ikke være over 80%
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringsstør: 60 minutter Overmalbar: 15 minutter Gennemhærdet: 1 uge
Rengøring af værktøj:	Mineralsk terpentin
Sikkerhedsregler:	1993: 3-1

Oktober 2007

DAY-system a/s
Erhvervsvej 25, DK-2610 Rødovre
Tlf. 70 15 88 00 - Fax. 44 54 16 79
www.day-system.com