

Produktinformation:

Window Putty 685

**Neutral, phthalatfri, til kitning og reparationer****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Window Putty 685 er en hurtigtørrende vejrbestandig kit med minimalt svind.

Anvendes til kitning af vinduer og reparation af kitfals. Hæfter til træ, glas, maling, pvc, galvaniseret jern og en række andre overfader.

Window Putty 685 hærder via fugt fra luften til en elastisk masse. Kitten kan overmales med de fleste vandbaserede- og visse alkyldmalinger. Kitten er UV-beskyttet.

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

Fysiske / kemiske data:**Kit:**

Type:

Vægtfylde:

Holdbarhed:

Emballage:

Fugthærdende, neutral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1-komponent

ca. 1,4 kg/l

12 måneder i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.

Varenummer	Størrelse	Farve	DB-nummer
	290 ml	Hvid	
	290 ml	Brun	
	290 ml	Sort	

Afhærdet kit:

Kan overmales:

Svind:

Hårdhed:

Bestandighed

Ja.

ca. 2-5%

ca 43-53 Shore A

UV-beskyttet. Når kitten udsættes for sol og regn, vil den patinere og nogle farver vil derfor kunne ændre glans med tiden, ligesom malingen på vinduet gør det.



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** Kontaktfladerne skal være rene og fri for støv, fedt og olie. Fugtige men ikke våde overflader kan accepteres. Kitten hæfter til de fleste malede og umalede overflader uden brug af primer. Det anbefales at lave en vedhæftningstest specielt inden igangsætning af større opgaver.
- Anvendelsestemperatur:** Minimum +5 °C. Ved anvendelse i kolde temperaturer, vil kitten få en forlænget hærdetid. En forlænget hærdetid øger risikoen for at kitten udsættes for skadelige påvirkninger fra fx fingre under håndtering, vinduespudsning, kemikaliers reaktion med kitten.
- Påføring:** Window Putty 685 påføres med fugepistol. Hjørnerne rettes til med kitkniv, som trækkes mod hjørnet. Kan også skrubes med silikonespartel, eller glittes med fugepind.
- Efterglatning:** Glittes som en almindelig fuge med fugepind og glittevæske mens overfladen stadig er åben.
- Tørretid:** Danner hinde efter ca. 20 minutter afhængig af luftfugtighed og temperatur. Overfladetør efter 1 – 2 timer ved 20 °C og 50% relativ luftfugtighed. Både temperatur og luftfugtighed har indflydelse på hærdetiden. Gennemhærder med ca. 2-3 mm pr døgn ved 20 °C og 50% relativ luftfugtighed.
- Maling:** Window Putty 685 behøver ikke overmaling men kan overmales ca. et døgn efter kitning. Erfaringsmæssigt fungerer vandbaserede malinger som akrylmaling og kombinerede akryl/alkyd-emulsionsmalinger. Nogle malingstyper kræver flere stryg før kitten er helt dækket. Visse alkydmalinger kan også anvendes. Test kræves i alle tilfælde. Hvis malingen ikke er tør på overfladen efter maksimalt en uge, bør den ikke anvendes. Maling ovenpå kitten kan ikke garanteres at opnå samme glans som på træværket. Sprækker i malingen ovenpå kitten kan opstå hvis malingen ikke er lige så elastisk som kitten, da kitten er elastisk og vil kunne optage eventuelle bevægelser i vinduet.
- Gulning:** Kitten kan i særlige tilfælde gulne, hvis den bliver udsat for påvirkning fra visse kemikalier, (fx vegetabilsk terpentin i linoiemaling). Vær særligt opmærksom på ikke at indpakke nye vinduer for tidligt, f.eks i forbindelse med fragt eller oplagring.
- Rengøring:** Uhærdet masse fjernes med Wipes 915 eller terpentin. Hærdet kit fjernes mekanisk.

For flere oplysninger og gode råd om kit og kitning, henvises til rapporten [http://www.vipo.dk/pictures org/Glas Vindue.pdf](http://www.vipo.dk/pictures/org/Glas_Vindue.pdf)

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**