

Erstatter: 2014-07-25

Dato: 2015-02-13

Kontaktlim S9 Super 3831

Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim, der anvendes til limning af plastlaminat, gummi, PVC, gulv- og vægmateriale, PVC-fodlister, trappeforkanter og kantlister.

Limer desuden træ, kork, og finer samt møbel- og spånplader.

- Letflydende konsistens
- Nem at påføre
- Hurtigtørrende
- Kort ventetid
- Indeholder ikke toluen

TEKNISKE DATA

Produkttype: Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim

Basis: Polychloropren

Konsistens: Letflydende

Farve: Gullig

Vægtfylde: Ca. 850 kg/m³

Tørstof: Ca. 21 %

Rækkeevne: Ca. 3-6 m²/litr. ved påføring på begge flader

Åbentid: Ca. 40 min.

Ventetid: Ca. 10-20 min. afhængig af limmængde, temperatur og materiale

Anvendelsestemperatur: Min. +15 °C

Temperaturbestandighed: -30 °C – +75 °C.

Værktøj: Fintandet spartel eller pensel

Lagerholdbarhed: 12 mdr. i tæt lukket emballage ved +10 °C - 30 °C. Frostfrit.

RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Sørg for god ventilation. Holdes væk fra antændelseskilder. Ved hudkontakt vask med vand og sæbe evt. et håndrensemiddel. Værktøj rengøres med Kontaktlim Fortynder 2309. Indtørret lim fjernes mekanisk.

FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie og støv. Slibning og/eller affedtning med et opløsningsmiddel anbefales. Stærkt sugende underlag primes med en blanding af 1 del Kontaktlim S9 Super og 4 dele Kontaktlim Fortynder 2309.

PÅFØRING

Med fintandet spartel eller pensel i et ensartet, jævnt lag på begge flader.

MONTERING

Når limen er fingertør (opløsningsmidlet skal være fordampet), lægges emnerne sammen med størst muligt presstryk. Anbring emnerne nøjagtigt, da limen binder øjeblikkeligt og ikke giver mulighed for korrektion af placeringen.

BEGRÆNSNING

Hæfter ikke på polyethylen, polypropylen eller teflon. Ved limning af meget blød PVC anbefales i stedet Universal Kraft 2918. Ingen af limene må anvendes til polystyrenskum.

Asfalt-, tjære- og bitumenholdige underlag nedbryder limen.

SUNDHED & MILJØ

Brandfareklasse: Meget brandfarlig

Sundhedsfareklasse: Lokalirriterende

Kodenr.(1993): 3 – 3

EMBALLAGE

300 ml

1 liter

5 liter

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.



Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk