

Produkt Information:

Fibergipsspartel 630

Speciel spartelmasse til spartling af fibergipsplader.**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Fibergipsspartel 630 er en færdigblandet spartelmasse, der er udviklet specielt til indendørs spartling af fibergipsplader med forsænkede spartelkanter, samt til fuldspartling af disse.

Produktet har en smidig konsistens, god vedhæftning samt en god udfyldningsevne, hvilket gør den anvendelig til langt de fleste spartelopgaver på beton, puds, gipsplader, fibergips og lignende. Fibergipsspartel 630 er CE-godkendt til spartling af gipspladesamlinger i henhold til EN13963.

Den hærdede spartelmasse giver en robust og stærk spartling, som er let at slibe og giver en god bund for den videre malebehandling.

Produktet er anbefalet af Fermacell.



Dana Lim A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge

13

3A – EN 13963

Brandklasse: A2

Bøjeburdstyrke: >320 N

Fysiske / kemiske data:**Spartelmasse:**

Type:	Vandbaseret spartelmasse
Bindemiddel:	VAE-polymerdispersion
Fyldstof:	Dolomit
Farve:	Beige
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk.
Vægtfylde:	Ca. 1,7 kg/liter.
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.
Emballage:	15 kg

Afhærdet spartelmasse:

Overmalbar: Ja.



Brugsanvisning:

- Forberedelse:* Alle overflader skal være fri for støv og snavs.
- Anvendelsestemperatur:* Fra 5 °C til 40 °C.
- Påføring:* Fibergjipsspartel 630 påføres med spartel i en lagtykkelse på max. 3 mm. Ved spartling i tykkere lagtykkelser bør spartelmassen påføres ad flere gange.
- Rækkeevne:* 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.
- Tørretid:* Tørretiden afhænger meget af den påførte lagtykkelse, underlagets art, temperatur og luftfugtighed. Under normale omstændigheder kan påregnes en tørretid på ca. 8-10 timer.
- Overmalbarhed:* Spartelmassen er velegnet til overmaling med de fleste malingstyper. På grund af de mange forskellige produkter på markedet, anbefaler vi dog at der udføres prøve.
- Rengøring:* Våd spartelmasse fjernes med vand. Hærdet spartelmasse fjernes mekanisk, eller ved iblødsætning i vand.

Sikkerhed:

- Sundhedsfareklasse:* Ingen
- Brandfareklasse:* Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75