

**Generel beskrivelse**

Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid giver alle typer træoverflader en hvid gennemsigtig overflade. På åbne porøse trætyper skal **Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid** anvendes i flere lag for at opnå en jævn fordeling af farven.

Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid skal altid overlakeres. Vælg en vandbaseret gulvlak fra Junckers sortiment.

Tekniske data

Produkt:	Vandbaseret grundlak med hvidt farvepigment.
Emballagestørrelser:	¼ liter, 2,5 liter, 5 liter og 10 liter.
Udseende:	Cremefarvet/mælkeagtig. Tørrer til en ikke-dækkende hvid film.
Rækkeevne:	10 m ² pr. liter pr. lakering.
Påføringsværktøj:	Pensel eller rulle.
Overfladetemperatur:	Minimum 10° C.
Fortynding:	Leveres klar til brug. Fortynding vil reducere farvningen betydeligt.
Tørretid:	Mindst 4 timer ved 20° C efter 1. lag. Der påføres højst 2 lag pr. døgn.
Rengøring af værktøj:	Værktøjet skylles i sæbevand, før det tørrer. Indtørret lak kan fjernes med Junckers Rensevæske 006 .
Opbevaring:	Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0° C.

Anbefalede systemer

Stærkt trafikerede områder: 2 eller flere lag **Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid** 10 m²/l + 2 lag **Junckers GulvLak High Performance** eller **Junckers GulvLak PLUS** 10 m²/l.

Mindre trafikerede områder: 2 eller flere lag **Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid** 10 m²/l + 2 lag **Junckers GulvLak Vandbaseret** eller **Junckers GulvLak ProFinish** 10 m²/l.

Brugsanvisning**Ubehandlede/afslebne gulve:**

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning.

NB: Det giver et glattere resultat, når træet udvandes, tørres og slibes med sandpapir korn 100-120 inden påføring af **Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid**.

Slibestøvet fjernes ved støvsugning. Overfladen påføres 2 eller flere lag **Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid** med de anbefalede intervaller. Se Tørretid.

NB: Hvert nyt lag **Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid** vil give mindre gennemsigtighed.

Når den ønskede farve er opnået, beskyttes den farvede overflade ved lakering som under ”**Anbefalede systemer**”. Glatslibning foretages efter 1. lag klar lak med sandpapir korn 150-180.

Tidligere lakerede gulve:

Junckers GrundLak Vandbaseret Hvid anbefales til direkte påføring på ubehandlet træ.

Vigtigt!

Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor til rum med stabil luftfugtighed.

Vigtigt!

Ved påføring må lakken ikke hældes ud, men skal påføres ved brug af anbefalede værktøjer.

Vigtigt!

Omrøres grundigt før brug.

Yderligere information**Produkter:**

F 4.1 - **Junckers GulvLak Vandbaseret**

F 4.2 - **Junckers GulvLak ProFinish**

F 5.2 - **Junckers GulvLak PLUS**

F 6.5 - **Junckers Rensevæske 006**

F 8.5 - **Junckers GulvLak High Performance**